Fiche n° 43/23072025

Impressions & sous-couches

ADEROX FIX

Fixateur, durcisseur et saturateur de fond incolore.

- **Isole des fonds bitumineux**
- **Ne détrempe pas les anciennes peintures**
- **Très pénétrant et régulateur d'absorption sur fonds minéraux**
- **Contient un agent fongicide**
- **Polyvalent et adapté aux systèmes sols, toitures et façades de la gamme**
- **Améliore l'adhérence sur des fonds peu absorbants**

À base de résine acrylique en phase aqueuse.

ADEROX FIX est votre solution idéale pour préparer et protéger vos surfaces difficiles. Ce fixateur incolore est conçu pour ne pas détremper les anciennes peintures, tout en isolant efficacement les fonds bitumineux.

Sa formule pénétrante régule l'absorption sur les fonds minéraux, améliorant ainsi l'adhérence même sur les supports peu absorbants. Enrichi d'un agent fongicide, il garantit une protection contre les moisissures, parfait pour une utilisation sur les sols, les toitures et les façades.

En intérieur et extérieur : sur les surfaces verticales et horizontales, sur fonds poudreux ou poreux tels que enduits de ciment, briques, béton cellulaire, pierre, terre cuite (tuile), fibrociment… En sous-face, soubassements, murettes, préférer l'utilisation d'un fixateur de la gamme façade.

En intérieur : sur plâtre et dérivés, y compris carreaux de plâtre.



1L
15m² selon supports

5L
75m² selon supports

SURFACE APPROXIMATIVE DONNÉE POUR 1 COUCHE

LIANT : Acrylique en phase aqueuse
ASPECT DU FILM : Non concerné
BRILLANTS SPECULAIRES (2) **:** Non concerné
EXTRAIT SEC (± 2%) (3) **:** 21% pondéral - 20% volumique
RESISTANCE AUX FROTTEMENTS HUMIDES (6) **:** Non concerné en blanc
TEINTES : Incolore légèrement ambré
DENSITE (± 0,03) (3) **:** 1,05
RENDEMENT (4) **:** 10 à 20 m²/L selon dilution
REDOUBLABLE (5) **:** 1h
RECOUVRABLE (FINITION AQUEUSE) (5) **:** 2h
RECOUVRABLE (FINITION SOLVANTEE) (5) **:** 24h

Conditions d'application : (conformes au NF DTU 59.1).
Travaux d'intérieur : température ambiante de mise en œuvre : 8°C = T°C = 35°C
Hygrométrie ambiante de mise en œuvre : max. 65 % H.R.
Travaux d'extérieur : température ambiante de mise en œuvre : 5°C = T°C = 35°C
Hygrométrie ambiante de mise en œuvre : max. 80 % H.R.
Température du support supérieure d'au moins 3°C au point de rosée ; éviter les supports gelés, humides ou trop chauds, ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard, par vent fort ou en plein soleil. De façon générale, taux d'humidité des maçonneries < 5%.
Matériel d'application : Brosse 100% synthétique | Manchon polyamide méché fil continu 12mm | Pulvérisateur, pistolet airless (buses basse pression 08 à 10)
Nettoyage du matériel : À l'eau claire immédiatement après utilisation
Dilution : Dilué de 20 à 50% d'eau selon porosité du support





Impressions & sous-couches

ADEROX FIX

AFNOR NF T 36-005 Famille I Classe 7b2



Après reconnaissance préalable, les supports devront être rendus conformes aux prescriptions des normes et règles professionnelles s'y rapportant.
Les travaux préparatoires (nettoyage/décontamination, lessivage/ rinçage, ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage, dépoussiérage soigné...) des subjectiles seront réalisés, suivant leur état et nature, en conformité avec les normes et règles de l'art les concernant : NF DTU 59.3 (peintures de sols), NF DTU 59.1 (revêtement de peinture en feuil mince, semi-épais ou épais), NF DTU 42.1 (réfection de façades en service par revêtements d'imperméabilité à base de polymères), de façon à les rendre propres, sains, secs (humidité < 4% en masse pour les sols et < 5% pour les surfaces verticales) et cohésifs avant tous travaux de peintures.

Avant toute mise en œuvre la porosité des supports doit être contrôlé (test de la goutte d'eau compris entre 60s et 240s). En cas de présence de salpêtre, traiter la cause puis éliminer par brossage.

Adapter la dilution à la porosité du support (entre 20 à 50% d'eau).

En intérieur et extérieur sur supports tels que :

- enduits de ciments et béton poreux, enduits hydrauliques, tuile terre-cuite, fibrociment, pierre, brique, dalle de béton cellulaire, bruts ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état ou farinantes puis application d'**1 couche d'ADEROX FIX dilué 20 à 50% d'eau**.

En intérieur uniquement, sur supports tels que :

- plâtre et dérivés (y compris carreaux de plâtre), préparation du support avant l'application d'**1 couche d'ADEROX FIX dilué 20 à 50% d'eau.**
- sols de garages en béton et chape ciment farinante, préparation du support avant l'application d'**1 couche d'ADEROX FIX dilué à 30% d'eau**, puis après 1h de séchage application d'1 couche de **ROXOSOL AQUA** pure, suivi d'une seconde couche à 24h de séchage.

ADEROX FIX peut et doit être recouvert par toutes peintures et revêtements, monocomposants, à base de résines acryliques, alkydes ou glycérophtaliques.
N.B.: Les finitions en peintures bicomposantes (époxydique et polyuréthanne) et peintures au caoutchouc chloré ne sont pas compatibles avec **ADEROX FIX**.

Classe de transport : Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route).
Stockage : Stockage avant ouverture : 12 mois en bidon d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures >35°C.
Stockage après ouverture : Bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit.
Mesure de prévention : Pour plus d'informations, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur ou sur le site www.prodirox.com.
Classement Européen : catégorie A / sous-catégorie h (selon directive 2004/42/CE)
Valeur limite de C.O.V. pour sous-catégorie h : 30g/L (2010)
C.O.V. max de ce produit : 1g/L

(1) testé selon NF EN 16640
(2) les brillants spéculaires sont donnés après 14 jours de séchage. L'application mécanisée peut entrainer une modification de ces derniers.
(3) valeur donnée sur le blanc.
(4) variable selon dilution, porosité et relief du support.
(5) peut varier selon la dilution, la température, l'hygrométrie ambiante et par une incorporation d'une grande quantité de colorants (temps de séchage donnés à 23° et 50% d'HR).
(6) (NF EN ISO 11998)

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Nos produits et emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr . La présente fiche technique a p
d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignement
peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PRODIROX-FRANCE SAS Au capital de 160 000€. - R.C.S. : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274
Siège : 1 Rue de Laujol, 31390 Carbonne - Tél : 05 61 87 37 48
www.prodirox.com