DECODECOR TALOCHE

Protection des Façades
D3 / RPE

Revêtement de peinture épais à talocher

- ✔ **3 granulométries : Extra Fin (N°10) - Fin (N°18) - Moyen (N°21)**
- ✔ **Excellente résistance aux intempéries**
- ✔ **Finition et rénovation des ETICS TEKMATHERM**
- ✔ **Protection du film contre les micro-organismes**

EXT INT EAU POLY CROM CE

DEFINITION

Produit en phase aqueuse pour protection de surface du béton, ou de la maçonnerie, composé de copolymères acryliques, pour une utilisation en revêtement de peinture épais "RPE" de façades, d'aspect taloché. Utilisable également en enduisage extérieur ou intérieur des maçonneries, ainsi qu'en finition de systèmes composites d'isolation thermique extérieure "ETICS" par enduit mince de peinture.

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX : neufs, de rénovation ou d'entretien.
EMPLACEMENT : à l'extérieur ou à l'intérieur.
DESTINATION : ravalement de façades ; traitement des murs intérieurs ; enduisage de finition d'ETICS.

CONDITIONNEMENTS ET TEINTES

- N°21, N°18 et N°10 : fût de 25 kg net.
- Livré en blanc et dans toutes les teintes (TC / TF) du POLYCROM® SYSTÈME (en N°21).
- Les teintes sont réalisables à la machine à teinter.
- Pour certaines teintes avec Y < 35 %, la technologie Color RSC permet de respecter les exigences du NF DTU 59.1 (nous consulter).

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

CYCLE DE VIE
• FDES disponible sur la base INIES www.inies.fr ou sur www.soframap.com

COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l.
Ce produit contient moins de 1 g/l COV
(en blanc et teintes du POLYCROM® SYSTEME).

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.

APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PREPARES :
• conformément aux DTU et DTA en vigueur ou autre document applicable (cf. DoP - QR CODE) :
>ravalement ou application en intérieur :
- parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton et panneaux-dalles de béton cellulaire ;
- maçonnerie d'éléments enduite au mortier de liants hydrauliques /revêtements minéraux assimilés ; anciens revêtements organiques compatibles reconnus en bon état de conservation et parfaitement adhérents au support ;
- enduits intérieurs en plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduits de peinture.
>enduisage pour finition d'ETICS TEKMATHERM :
Il convient de vérifier la conformité de la finition avec l'ATE/ETE en cours de validité du système utilisé.
>enduisage d'entretien ou de rénovation des ETICS conformément aux règles professionnelles de 2010 (cf. TABLEAU E/R).
> enduisage de finition des systèmes COFAGRAIN T sur façade ossature bois (cf. cahier des charges).
Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRECAUTIONS D'EMPLOI : en extérieur, il est impératif de démarrer toute application au départ d'une arête, d'un angle et de ne pas terminer en milieu de façade. Ne pas changer de numéro de lot sur des faces de même exposition. Il est possible d'effectuer un panneautage des grandes surfaces afin d'éviter les reprises en respectant la continuité du feuil avec l'application du revêtement semi-épais SOFRANEUF (cf. fiche technique) sur impression au droit des modénatures.
Les "RPE" ne peuvent recouvrir les soubassements qu'en l'absence de remontées capillaires, et en arrêtant le revêtement à 25 cm au-dessus de la coupure de capillarité (sauf ITE : 15 cm).
En outre, le présent RPE n'est pas prévu pour être appliqué sur des appuis ou surfaces inclinées à moins de 45° avec l'horizontale.
Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et par humidité relative supérieure à 80 %, par temps de gel, par risque de pluie immédiat, sur supports gelés, sur supports chauds d'une température supérieure à 30°C, sur supports mouillés. Par temps humide, il convient de protéger le revêtement fraîchement appliqué des ruissellements d'eau possibles avec des bâches disposées en partie haute de l'échafaudage et en couverture.
En intérieur : ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C ni par humidité relative supérieure à 70 %.

DILUTION : produit prêt à l'emploi.

MATERIEL :
- Lisseuse inox et taloche plastique.
- Pot à pression sortie basse ou machine à projeter les enduits.

CONSOMMATION :
- N°10 grain Extra Fin (S_3) = 1,6 à 1,8 kg/m² pour une épaisseur sèche nominale de 1,0 mm.
- N°18 grain Fin (S_3) = 2,0 à 2,3 kg/m² pour une épaisseur sèche nominale de 1,2 mm.
- N°21 grain Moyen (S_4) = 2,3 à 2,6 kg/m² pour une épaisseur sèche nominale de 1,8 mm.
Ces consommations dépendent de la nature des supports.

TEMPS DE SECHAGE (à 23°C et HR = 50 %) **:**
Sec en surface : 5 heures. Sec apparent complet : 24 heures.
Le revêtement ne doit pas être recouvert avant son séchage à cœur (3 semaines environ).

NETTOYAGE DU MATERIEL : à l'eau, immédiatement après usage.

NETTOYAGE ET PREPARATION DES FONDS : conformes au NF DTU 59.1.
En extérieur :
- Décapage des revêtements mal adhérents ou incompatibles avec le revêtement à appliquer.
- Elimination par rinçage de la totalité des résidus de décapage chimique.
- Lessivage et rinçage à l'eau sous pression (40 à 60 bar). Ragréage et rebouchage si nécessaire.
Lichens et moisissures : traitement avec FONGIMUR sans rinçage (cf. fiche technique).

DECODECOR TALOCHE

MODE D'APPLICATION	Sur fonds non peints ou anciens fonds organiques conservés		Sur fonds farinants et/ou poreux et/ou friables	Sur enduits de base d'ETICS (notamment)
	Intérieur	Extérieur		
Fixateur	-	-	PLEXIFILM E ou S dilué	-
Impression	VERSAFIX E ou VERSAFIX E *"Granité Plus"*	VERSAFIX E, VERSAFIX E *"Granité Plus"* ou VERSAFIX S		VERSAFIX E ou VERSAFIX E *"Granité Plus"*
Finition	1 couche de DECODECOR TALOCHE. Bien homogénéiser le contenu de l'emballage, répartir uniformément le produit sur la paroi à l'aide d'une lisseuse inox, en réglant l'épaisseur sur la dimension des grains. Après quelques minutes, frotasser à l'aide de la lisseuse inox ou de la taloche plastique.			

Il est impératif de consulter les Fiches Descriptives des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture.

* Après 24 h de séchage minimum, recouvrir rapidement l'enduit pour éviter toute pollution du subjectile. L'impression avec VERSAFIX E ou E *"Granité Plus"* peut être facultative suivant système (cf. ETA).

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

APTITUDE A L'USAGE :

Fonction générale : produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances "DoP" (cf. QR CODE ci-après), conformément à la spécification technique harmonisée retenue pour son marquage CE selon l'usage prévu (cf. encadré ci-dessous).

Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :

- complément d'imperméabilisation aux eaux de pluie des bétons et enduits hydrauliques, et protection du subjectile contre les pollutions atmosphériques,
- enduisage de finition d'ETICS,
- apporte une texture et une couleur uniforme au support,
- masquage du faïençage,
- protection du film contre les micro-organismes : contient un agent de préservation du feuil.

IDENTIFICATION :

• Classement normalisé :
- N°10 : $G_3E_5S_3V_2W_3A_0C_0$ (classement français D3)
- N°18 : $G_3E_5S_3V_2W_3A_0C_1$ (classement français D3)
- N°21 : $G_3E_5S_4V_2W_3A_0C_1$ (classement français D3)

• Caractérisation selon NF T 36-005 : famille II - 2b, famille III - 2, famille IV - 4b, selon l'emploi.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Extrait sec :
En poids :
- N°10 : 83,0 ± 2,0 %. - N°18 : 83,0 ± 2,0 %. - N°21 : 83,1 ± 2,0 %.

En volume calculé :
- N°10 : 66,8 ± 2,0 %. - N°18 : 67,2 ± 2,0 %. - N°21 : 67,2 ± 2,0 %.

Masse volumique :
- N°10 : 1,84 ± 0,10 kg/dm³ (en blanc).
- N°18 : 1,85 ± 0,10 kg/dm³ (en blanc).
- N°21 : 1,82 ± 0,10 kg/dm³ (en blanc).

Point d'éclair : non inflammable, produit en phase aqueuse.

Présentation en pot : produit épais.

Aspect du feuil sec :
Mat : indice de brillant à 85° < 5.
- N°10 : taloché lisse et fin. - N°18 : taloché fin. - N°21 : taloché moyen.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Contrôle qualité : ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité et environnemental certifié ISO 9001 (2015) et ISO 14001 (2015).

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Sécurité en cas d'incendie : consulter la DoP du produit.
Fiche de Données de Sécurité : accessible sur le site www.soframap.com ou www.quickfds.com.

AUTRES INFORMATIONS

Référentiels d'emploi, durée de vie, entretien, stockage, déchets: cf. DoP (QR CODE ci-après).

DoP n°S16117_1 DECODECOR TALOCHE	CE 1404 DECODECOR TALOCHE POUR ETICS TEKMATHERM
ALLIOS **185, Chemin de Saint-Lambert** **13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE**	
07	11(1) 12(2)
EN 1504-2 **Systèmes de protection de surface** **pour béton** **Revêtement** **ou** **EN 15824** **Enduits de maçonnerie organiques**	(1)**1404-CPR-2888** (2)**1404-CPR-3017** **ETA-11/0434 TEKMATHERM P.SE** (2)**ETA-12/0222 TEKMATHERM P.LM** **EAD 040083-00-0404** **Composants d'ETICS : Enduits**
Flashez le QR CODE pour un accès direct à la page du produit sur le site www.soframap.com	Flashez le QR CODE pour un accès direct à la page-documentation sur le site www.soframap.com

CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI "CGE"

Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.

Date d'édition : mai 2026